

KT3-02200BXD0/10

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

22/12/2020
Page 01/02

1. Tên mẫu : **GẠCH TRANG TRÍ ÊLIP**
Name of sample
2. Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Description
- 20 viên/ bricks
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 02/12/2020
Date of receiving
5. Nơi gởi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**
Customer
119 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian thử nghiệm : 03/12/2020 – 22/12/2020
Testing duration
7. Phương pháp thử : TCVN 6355: 2009 – Gạch xây – Phương pháp thử
Test method
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang/ *See page* 02/02
Test result

TL. TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
FOR HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.



Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-02200BXD0/10

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

22/12/2020

Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm :

Test result

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Kết quả thử nghiệm/ <i>Test result</i>					
	1	2	3	4	5	TB
8.1. Kích thước cơ bản, mm <i>Dimension</i>						
• Chiều dài/ <i>Length</i>	200,2	199,2	200,5	201,3	198,8	200,0
• Chiều rộng/ <i>Width</i>	198,4	198,3	198,1	199,2	197,8	198,4
• Chiều dày/ <i>Thickness</i>	59,1	59,8	59,5	60,3	59,8	59,7
• Chiều dày thành <i>Wall-thickness</i>	12,2	12,2	12,1	12,3	12,1	12,2
• Chiều dày vách <i>Web-thickness</i>	11,7	11,4	11,5	11,3	11,5	11,5
8.2. Độ hút nước, % <i>Water absorption</i>	12,2	11,5	12,1	11,8	11,6	11,8
8.3. Vết tróc do vôi, vết/ defect <i>Lime fracture</i>	0	0	0	0	0	0
8.4. Mức khuyết tật về hình dạng <i>Shape defect</i>						
• Độ cong vênh trên bề mặt viên gạch, mm <i>Warping of surface</i>	0,30	0,25	0,45	0,45	0,40	0,35
• Số vết nứt theo chiều dày và chiều rộng, có độ dài không quá 60 mm, vết/ defect <i>A quality of cracks on thickness and width, a maximum length of 60 mm</i>	0	0	0	0	0	0
• Số vết nứt cạnh, nứt góc sâu từ 5 – 10 mm, kéo dài theo cạnh từ 10-15 mm, vết/ defect <i>A quality of broken defects in corners and edges, 5-10 mm in depth, 10-15 mm in length</i>	0	0	0	0	0	0

Ghi chú/ Note: TB: Trung bình/ Average

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.